

# Lucidatura a specchio

## Descrizione

La lucidatura a specchio puo' essere fatta su lamiere in acciaio inossidabile qualsiasi sia la finitura superficiale di partenza (BA, 2B, 2D oppure 1D). Un aspetto riflettente sara' ottenuto in ogni caso.

Noi offriamo tre livelli qualitativi:

> **Uginox Méca 8 ND:** Lucidatura a specchio nr 8 (lucidato a specchio). senza tracce di lucidatura.

> **Uginox Méca 7 D:** Lucidatura a specchio nr 7. La superficie e' perfettamente riflettente, l'immagine riflessa e' nitida.

> **Uginox MécaBrill:** leggera lucidatura della superficie. L'aspetto finale dipende soprattutto dal livello qualitativo della superficie di partenza.



## Caratteristiche

Il grado della lucidatura puo' essere misurato con un <<misuratore di lucentezza>>. Il grado di lucidatura puo' essere assicurato all'interno di una scala di valori. Tutti i nostri prodotti sono consegnati con una pellicola protettiva. Possiamo rivestire con polietilene 80µm bianco/nero oppure polietilene per taglio Laser 100µm a seconda delle vostre necessita'.

## Applicazioni

- > Facciate
- > Negozi o centri commerciali, colonne, infissi, interni o esterni
- > cabine degli ascensori e porte
- > Specchi per ospedali, edifici di reclusione, edifici pubblici, bungalows, ecc.
- > Decorazione
- > Insegne
- > Arredi urbani
- > Macchine speciali, dispositivi ottici.



Archives Départementales du Bas-Rhin, Strasburgo - Francia. Architetti: Bernard Ropa & TOA  
Realizzato con lega 304 e 316L finitura Uginox Méca 8 ND, Uginox Top e Uginox Rolled-On  
© Bernard Ropa

## Gamma dimensionale

Finitura	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)
Uginox Méca 8 ND	1500	4000	da 0,5 a 8
Uginox Méca 7 D	2000	4000	da 0,5 a 8
Uginox MécaBrill	2000	4000	da 0,5 a 4 5 & 6 mm Laminati a Freddo

Per la possibilita' di lucidatura su spessori e dimensioni non standard: consultateci.

## Stock

304L / 1.4307 – spessori 0.8 – 1 – 1,2 – 1.5 – 2 e 3 mm  
in quattro formati standard:  
1 m x 2 m - 1.25 m x 2,5 m – 1.5 m x 3 m – 1.5 x 4 m

## Pulizia

L'acciaio inox a specchio puo' essere pulito nello stesso modo di uno specchio di vetro. Se necessario, si consiglia l'uso di gesso in polvere su tessuto di cotone o una delicata spolverata. Non usare mai prodotti abrasivi.



Hotel City Garden, Zoug - Svizzera  
EM2N Architekten AG  
Ghisleni Planen Bauen GmbH  
MZ-IMMOBILIEN AG.  
Realizzato con lega 304 finitura Uginox Méca 8 ND (lucidato a specchio)  
© Aperam

I prodotti da costruzione fabbricati in tutte le acciaierie e centri di servizio Aperam, sono conformi a quanto stabilito dalla norma CE standard.

made for life



UGINOX

Méca

## Informazione

[www.uginox.com](http://www.uginox.com)

[uginox@aperam.com](mailto:uginox@aperam.com)